

# ONE4ALL & FINE

## Weißer Glättmörtel auf Zementbasis in Pulverform

### PRODUKTBE SCHREIBUNG

**ONE4ALL & FINE** ist ein Glättmörtel auf Zementbasis in Pulverform zum Glätten oder Spachteln, bestehend aus ausgewähltem Natursand, Bindemitteln und speziellen Additiven besteht, die eine perfekte Haftung auf der Auftragsfläche und eine hervorragende Bearbeitbarkeit garantieren.

### ANWENDUNGEN

**ONE4ALL & FINE** wird zum Glätten und zur Wiederherstellung von Verputz aus Kalkzementmörtel, Kalk- und Zementputz verwendet.

### KENNZEICHNUNGSMERKMALE

Art des Bindemittels: Weißer Zement und synthetische Harze.  
Aussehen: Weißes Pulver.

### VORBEREITUNG DER MISCHUNG

Mischverhältnis 3-3,6 L sauberes Wasser verwenden für jeden 15-kg-Sack von **ONE4ALL & FINE**.

Vorbereitung der Mischung: das Anmachwasser in einen sauberen Behälter schütten. Langsam **ONE4ALL & FINE** zu dem Wasser hinzufügen und mit einem mechanischen Mischer mit Rührer mischen.

Anmachzeit: etwa drei Minuten bis zur vollständigen Mischung. Die erhaltene Mischung muss einen einheitlichen, thixotropen und klumpenfreien Mörtel ergeben. Die Homogenisierung kann nicht per Hand durchgeführt werden.

Haltbarkeit der Mischung (Topfzeit): etwa 60 Minuten bei 25° C, RL=60%.

### WARNHINWEISE

Das Produkt nicht über die Topfzeit hinaus verwenden, auch wenn die Viskosität der Mischung dies zulässt. Während der Verarbeitung kein weiteres Wasser hinzufügen, um die Viskosität zu verringern.

Nicht auf feuchten Auftragsflächen oder bei aufsteigender Feuchtigkeit auftragen.

### VORBEREITUNG DER AUFTRAGSFLÄCHE UND AUFTRAGUNG

(Bezogen auf Umgebungsbedingungen T=25° C, RL=60%)

Die Oberfläche muss vollständig glatt, trocken und frei von Staub und Flecken von Feuchtigkeitssalzen sein.

Entfernen Sie eventuelle Spuren von Verlustschmierstoffen.

Die abgebauten oder ablösenden Teile und Schmutzrückstände mechanisch oder mit Hochdruckreinigern entfernen, dabei die freiliegenden Eisenstrukturen schützen und die Aussparungen mit geeigneten Antischumpmörteln wiederherstellen. Vor der Anwendung warten, bis die Auftragsflächen vollständig getrocknet sind.

Den neuen Verputz oder Ausbesserungen mindestens 2 Wochen aushärten lassen, bevor die Glättung mit **ONE4ALL & FINE** erfolgt.

Die auf der Auftragsfläche zulässige Restfeuchtigkeit darf 5% nicht überschreiten.

Sicherstellen, dass die Auftragsfläche gut trocken ist und mit einer Edelstahlbürste **ONE4ALL & FINE** zum Glätten auftragen.

### EMPFEHLUNGEN

Während aller Phasen zur Vorbereitung der Auftragsfläche, der Produkte und der Auftragung wird empfohlen, das Gerät und die persönliche Schutzausrüstung (PSA) ordnungsgemäß zu verwenden.

Die Produkte nicht für längere Zeit direkten Wärmequellen oder Temperaturen unter + 5°C aussetzen.

Bei der Lagerung von Produkten bei Temperaturen nahe + 5°C ist es ratsam, sie vor der Verwendung an einen Ort mit einer geeigneten Temperatur zu bringen, um sie auf eine Verwendungstemperatur von mindestens + 10°C zu konditionieren. Keine Produkte mit direkter Wärmequelle, Flammen, heißen Körpern oder Ähnlichem erhitzen.

Es wird empfohlen alle Arbeiten mit Materialien aus der gleichen Produktionscharge abzuschließen. Bei Verwendung verschiedener Produktionen ist es ratsam, die verschiedenen Produktionen untereinander zu mischen.

### REINIGUNG DER AUSRÜSTUNG

Mit Wasser sofort nach Gebrauch.

### ERGIEBIGKEIT

**ONE4ALL FINE (bezogen auf Pulver):** 1,5-2,5 kg/m<sup>2</sup>, in zwei Schichten, je nach Art des Eingriffs und dem Zustand der Auftragsfläche.

**ONE4ALL (bezogen auf Pulver):** 2,0-3,0 kg/m<sup>2</sup>, in zwei Schichten, je nach Art des Eingriffs und dem Zustand der Auftragsfläche.

### FARBEN

Weiß.

### VERPACKUNGEN

15-kg-Säcke

### BEDINGUNGEN DER LAGERDAUER

Das Material kann im Originalbehälter und gut versiegelt 12 Monate gelagert werden, solange es in einem überdachten Lagerhaus bei einer Temperatur zwischen +10°C und +30°C gelagert wird.

Inhalt: Zement

H318 Verursacht schwere Augenschäden. H315 Verursacht Hautreizungen. H335 Kann die Atemwege reizen. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. P101 Bei Konsultieren eines Arztes den Behälter oder das Etikett des Produkts bereithalten. P102 Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. P501 Das Produkt / den Behälter den nationalen Vorschriften entsprechend entsorgen.

Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.

HINWEIS - Der FARBENHERSTELLER NOVACOLOR garantiert, dass die Informationen in diesem Datenblatt nach bestem Wissen und technischen und wissenschaftlichen Erkenntnissen zur erstellt wurden. Er kann jedoch keine Verantwortung für die mit seiner Verwendung erzielten Ergebnisse übernehmen, da die Anwendungsbedingungen außerhalb seiner Kontrolle liegen. Es wird empfohlen, die tatsächliche Eignung des Produkts für jeden spezifischen Fall zu überprüfen. Dieses Datenblatt annulliert und ersetzt jedes vorherige Datenblatt .

Technisches Datenblatt: ONE4ALL & FINE

Revision Nr.: 01

Erstellungsdatum: 28-07-2020

S. 1 bis 1