

RustOn

Dekorative Innenbeschichtung mit Alterungseffekt.

PRODUKTBESCHREIBUNG

RustOn ist eine Metallic-Patina aus ausgewählten Eisenglimmer-Pigmenten, unverseifbaren Harzen und besonderen Pigmenten, welche die Originalfarben des Untergrundes verschleiern, wodurch ein ansprechender Alterungseffekt geschaffen wird.

Der so behandelte Untergrund nimmt eine gefällige Farbe an, die je nach der Anwendungstechnik variiert.

RustOn wird in den Farben Rot, Grün, Blau und Perle angeboten.

EINSATZBEREICHE

Hochwertige Innendekorationen, abgestimmt auf die modernsten und aktuellen Tendenzen für das „Plastische“ im Architekturbereich.

IDENTIFIZIERUNGSMERKMALE

Art des Bindemittels: Acryl- und Styrol-Copolymer in Dispersion

Volumenmasse:

RustOn Rot: 1,17 +/- 0,05 g/ml

RustOn Grün: 1,17 +/- 0,05 g/ml

RustOn Blau: 1,13 +/- 0,05 g/ml

RustOn Perle: 1,13 +/- 0,05 g/ml

LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN

RustOn ermöglicht die Bildung „plastischer“ und „materieller“ Sichtflächen mit gealterter Wirkung.

Dank der Farbüberlagerungen und verschiedenen Anwendungstechniken schafft RustOn unterschiedliche Effekte.

VERDÜNNUNG

Acrilak (farbloses Acrylfixiermittel auf Wasserbasis): 1:4-1:5 mit Wasser verdünnen.

Novaprimer Bianco/Weiß (pigmentiertes Acrylfixiermittel auf Wasserbasis): zu 50-80% mit Wasser verdünnen.

RustOn Fondo (dekorative Innenwandbeschichtung): Gebrauchsfertig.

RustOn (Rot, Grün, Blau, Perle): Gebrauchsfertig.

WARNUNG

Material vor der Färbung und dem Auftragen angebracht mischen.

Nicht auf frische und tendenziell alkalische Untergründe auftragen und eine angemessene Reifungszeit von normalerweise vier Wochen abwarten.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS UND AUFTRAGUNG

(Mit Bezug auf Umgebungsbedingungen T=25° C, rF=60%)

Die Oberfläche muss vollkommen trocken und frei von Staub und Salzflecken durch Feuchtigkeit sein.

Auf glatten Flächen wird das Auftragen einer Schicht verdünnten **Novaprimer Bianco** mit Pinsel oder Farbwalze mit feiner Oberflächenstruktur empfohlen.

Auf unbearbeiteten Flächen wird das Auftragen einer Schicht verdünnten **Acrilak** mit Pinsel oder Farbwalze mit feiner Oberflächenstruktur empfohlen.

Nach mindestens 8 Stunden eine Schicht **RustOn Fondo** mit Stahlspachtel auftragen, zum Füllen.

Nach mindestens 8 Stunden eine zweite Schicht RustOn Fondo mit Stahlspachtel auftragen.

Ungleichmäßig auftragen, sodass die antike Optik geschaffen wird.

Einige Minuten abwarten und die Oberfläche mit einem Stahlspachtel weiter verdichten.

Nach mindestens 24 Stunden eine Schicht **RustOn** mit einem Stahlspachtel auftragen, wobei die Spachtelstriche zu kreuzen sind und eventuell überschüssiges Material zu entfernen ist.

Nach mindestens 8 Stunden eine zweite Schicht RustOn mit einem Stahlspachtel auftragen, wobei die Spachtelstriche zu kreuzen sind und eventuell

überschüssiges Material zu entfernen ist.

Sofort erneut mit einem Stahlspachtel über die Oberfläche mit Kreisbewegungen streichen, um etwaige Unebenheiten oder übermäßige Materialablagerungen zu beseitigen.

Trockenzeit: Etwa 24 Stunden je nach Art des Untergrundes, seiner Aufnahmefähigkeit und den Umgebungsbedingungen.

HINWEISE

Das Material muss während des gesamten Auftragszyklus vor Frost und großen Temperaturschwankungen geschützt werden.

Nicht auftragen, wenn die Luft, der Untergrund und das Produkt eine Temperatur von unter +5° C oder über +35° C haben und auch nicht bei direkter Sonneneinwirkung oder auf erhitzten Oberflächen (auch wenn bereits im Schatten).

Es wird empfohlen, jedes Arbeitsverfahren mit Materialien derselben Herstellungsladung zu beenden.

VERDÜNNUNG

Das Produkt ist gebrauchsfertig und muss nicht verdünnt werden.

REINIGUNG DER WERKZEUGE

Mit Wasser, gleich nach dem Gebrauch.

ERGIEBIGKEIT

Acrilak: 20-30 m²/l, je nach Art des Untergrundes und seiner Aufnahmefähigkeit.

Novaprimer: 8-10 m²/l, je nach Art des Untergrundes und seiner Aufnahmefähigkeit.

RustOn Fondo: 1 kg/m² in den beiden Schichten, je nach Endbearbeitung des Untergrundes und seiner Aufnahmefähigkeit.

RustOn (Rot, Grün, Blau, Perle):

Novacolor s.r.l

Via U. Aldrovandi, 10 - 47122 FORLÌ (IT)
T: +39 0543 401840 - F: +39 0543 414585

www.novacolor.it - info@novacolor.it

R.I. / C.F. / P.I. 01466040407

R.E.A. Forlì Cesena 197104

Cap. Soc. € 104.000,00 i.v.

Technisches Datenblatt: RustOn

Überarbeitung Nr.: 05

Verfassungsdatum: 31-07-2014

S. 1 von 2

8-10 m²/l in den beiden Schichten, je nach Endbearbeitung des Untergrundes und seiner Aufnahmefähigkeit.

FARBEN

RustOn Rot, RustOn Blau, RustOn Grün und RustOn Perle.

VERPACKUNGEN

Packungen von 1 l und 2,5 l.

LAGERBEDINGUNGEN

Das Material hat eine Haltbarkeit im Regal von 24 Monaten, vorausgesetzt, es wird in einem geschlossenen Lager bei einer Temperatur von einschließlich +5° C bis +35° C aufbewahrt.

SICHERHEITSHINWEISE

Richtlinie 2004/42/EG:

RustOn (Anstrich für Dekorationseffekte)

Hinweis - Die in diesem Technischen Datenblatt aufgeführten Informationen basieren auf unserer Erfahrung; dennoch schließt das Blatt keinerlei Haftungsübernahme unserer Gesellschaft für Produktanwendungen außerhalb unserer direkten Kontrolle mit ein.

EU-Grenzwert für RustOn (Kat A/l): 200 g/l (2010)

RustOn enthält maximal 200 g/l von VOC (volatile organic compounds)

Das Produkt verlangt keine Etikettierung im Sinne der italienischen Gesetzesverordnung 65 vom 14.03.03 in der aktuellen Fassung. Produkt nach den geltenden Vorschriften in Sachen Sicherheit und Hygiene verwenden; Behälter nach Gebrauch umweltgerecht entsorgen, Überreste gut trocknen lassen und als Sondermüll handhaben. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. In einem gut gelüfteten Raum anwenden.

Bei Kontakt mit den Augen sofort mit reichlich Wasser auswaschen. Bei einem Verschlucken ist sofort ein Arzt hinzuzuziehen, dem die Packung oder das Etikett zu zeigen ist. Überreste nicht in die Kanalisation, Wasserläufe oder den Erdboden entsorgen.

Für weitere Informationen ist das Sicherheitsblatt einzusehen.

Novacolor s.r.l

Via U. Aldrovandi, 10 - 47122 FORLÍ (IT)
T: +39 0543 401840 - F: +39 0543 414585
www.novacolor.it - info@novacolor.it

R.I. / C.F. / P.I. 01466040407
R.E.A. ForlÍ Cesena 197104
Cap. Soc. € 104.000,00 i.v.